

Basic Clear

Двухкомпонентный акрил-уретановый лак



А) Описание продукта

BASIC CLEAR - прозрачный двухкомпонентный акрил-уретановый лак, предназначенный для восстановления оригинальных двухслойных покрытий с эффектами «металлик», «перламутр» и покрытий однородных цветов.

Б) Преимущества продукта

- обладает высоким глянцем
- хорошо полируется
- имеет простые пропорции смешивания

В) Технические характеристики

Состав	Акриловые смолы
Цвет	Прозрачный
Срок хранения	48 месяцев в нераспакованной таре
Упаковка	1 л и 5 л

Г) Пропорции смешивания



	Объем
Лак BASIC CLEAR	100
Отвердитель BASIC HARDENER	50

Перед применением тщательно перемешайте и профильтруйте.

Примечание: при нормальных условиях (20°C) лак **BASIC CLEAR** не требует разбавления. При высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности можно добавить 5-10% растворителя **BC 020** или **BC 030**.



Д) Вязкость при распылении:

27-32 секунды по вискозиметру ISO 4 при 20°C
14-16 секунд по вискозиметру DIN 4 при 20°C

Е) Жизнеспособность: 4 часа при 20°C



Ж) Нанесение



Число слоев	Межслойная выдержка при 20°C	Общая толщина покрытия
2	5 мин.	50 мкм



З) Время высыхания

Сушка при 60°C	Сушка при 20°C
30 мин.	Стойкость к прилипанию пыли: 1 час под вентиляцией Стойкость к прикосновению: 6 часов Полное высыхание: 24 часа

При необходимости полученное покрытие после полного высыхания может быть отполировано. В течение 24 часов материал может быть нанесен повторно без предварительного шлифования.